










Glasurit® Plastik Katkı Maddesi

G / Z

- Uygulama:** Plastikleştirici katkı maddesi, plastik parçaların tamir boyaması sürecinde kullanılır.
- Özellikler:** Elastikleştirebilen, iyi karışılabilir.
- Açıklamalar:**
- 25% hacmen eklenebilir.

	Uygulama	Alt zemin ürünleri (Astar)	Sonkat/vernik	
	Boya sistemi	S 3, S 3a		
	Karışım oranı	4 kısım 285- (100% hacmen) 1 kısım 522-111 (25% hacmen)	4 kısım 22-,22 VOC 923- 100% hacmen) 1 kısım 522-111 (25% hacmen)	4 kısım 22 VOC MC600 (100% hacmen) 1 kısım 522-111 (25% hacmen)
	Sertleştirici	4 : 1 : 1 100% hacmen 285- : 522-111 25% hacmen 929-55, -56	2 : 1 + 10 % 100% hacmen 22-, 22 VOC /923- :522-111 50% hacmen 929-91, -93 / 929-31, -33	3 : 1 : 1 100% hacmen 22 VOC MC600 / 923- : 522-111 33% hacmen 929-61, -63, -64
	Tiner	25% hacmen 352-91, -50	10% hacmen 352-91, -50	33% hacmen 352-10, -30, -40
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	16 - 18 s	22, 22 VOC, 22 VOC MC600 923-	20 - 22 s 17 - 18 s
	Potlife 20 °C	1-2 saat		4 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca:1.7 - 1.9 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı		HVLP tabanca 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı
	Uygulama katları	2		2
	Film kalınlığı:	yak. 50 µm		50-60 µm
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	4 saat 40 dk.		16 saat 45 dk.
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10-15 dk.		8 dk. 10-15 dk.

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

