

Glasurit® Teksture Katkı, ince











G / Z

Uygulama:

Teksture, elastikleştirici ve matlaştırıcı madde olarak kullanılır. Örneğin, Ford tamponlarının boyanacağı zaman. Sert plastiklerde karışım oranı 22 Seri ve 22 Seri VOC, 22 VOC MC600 ile 1:1, 923-Vernik ile 2:1 oranında karıştırılır.

Açıklamalar:

- Bu ürünün karıştırıldığı boya malzemelerini süzgeçten geçirmeyin.

	Boya sistemi	22 Seri, 22 VOC, 22 VOC MC600 Sonkat / 923- Vernik	
	1. adım: Karışım oranı	Ağırlığı miks formüle göre değişir veya 100% hacmen 22, 22 VOC, 22 VOC MC600 100% hacmen 923- 100% hacmen 522-345 50% hacmen 522-345	
	2. adım: Karışım oranı	3 : 1 : 1 100% hacmen 22 VOC MC600 / 923- : 522-345	2:1 + 10% 100% hacmen 22 Seri, 22 VOC / 923- : 522-345
	Sertleştirici	33% hacmen 929-61, -63, -64	50% hacmen 929-91, -93 / 929-31, -33
	Tiner	33% hacmen 352-10, -30, -40	10% hacmen 352-50, -91
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	16-18 sn.	Potlife 20°C: 6 saat (929-33, -63) 4 saat (929-31, -61)
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	2	Film kalınlığı 50 – 70 µm
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	929-33, -63: 10 saat 30 dk.	929-31, -61: 6 saat 20 dk.
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10-15 dk.	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmaları ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

