











## Glasurit® Astar hava kuruma katkısı

G / Z

- Uygulama:** Glasurit® 2 K Dolgu astarlarının yatay ve dikey yüzeylerde kullanımında hızlandırılmış hava kuruması için katkı.  
522-55 kullanımı ile toz kuruması daha hızlı gerçekleşir. Zımpara ve montaja hazır duruma gelme zamanı kısaltılmıştır. 522-55, özellikle enerji tasarrufu isteyen ve ortam sıcaklığındaki astar uygulaması yapan boyahaneler için çok uygundur. 522-55 fırının işgaliyesini minimuma indirir. 522-55 küçük tamirler için de çok uygundur.
- Özellikler:** Oda sıcaklığında kısa kuruma süresi.  
Geliştirilmiş yüzey kuruması ve kürlenmesi.
- Açıklamalar:** Glasurit 522-55 2K dolgu astarları için hızlandırıcı katkı oda sıcaklığının >20°C olduğu ortamlarda kullanılır. Ambient temperature and film build can greatly affect the drying behaviour.  
522-55 sadece 285-505, -555 ve -655 ile kullanımı önerilir.  
522-55 kullanımı potlife süresini kısaltır.

	<b>Boya sistemi</b>	<b>Dolgu Astarı</b>
	<b>Karışım oranı</b>	<b>4 : 1 : 1</b> 100% hacmen 285-505 285-555 285-655
	<b>Sertleştirici</b>	25% hacmen 929-55
	<b>Tiner</b>	25% hacmen 522-55
	<b>Sprey viskozitesi</b> DIN 4, 20°C	<b>Potlife 20°C: 35 dk.</b>
	<b>Üstten hazneli</b> <b>Uygulama basıncı</b>	522-55 katkının kullanıldığı ürün teknik bilgi formuna bakınız.
	<b>Uygulama katları</b>	2 Film kalınlığı: yaklaşık 50 - 70 µm
	<b>Kuruma 20°C</b>	yaklaşık 40 dk.
	<b>Zımpara: el ile</b>	P800
	<b>Zımpara: dairesel</b> <b>zımpara makinesi</b>	P400 - P500

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

