

## Glasurit® HS Sonkat Sertleştiricileri Glasurit® HS Astar Sertleştiricileri



### Uygulama:

Glasurit HS sonkat sertleştiricileri  
Glasurit 22 Seri Sonkat ve 923- Vernikler ile karıştırılırlar.

- 929-93 Normal, RATIO Sistem
- 929-91 Hızlı, parça tamirleri, düşük sıcaklıklarda
- 929-94 Yavaş, çok geniş bölgeler, yüksek sıcaklıklarda (> 30°C)

Glasurit HS astar sertleştiricileri  
Glasurit 285- seri alt zemin ürünleriyle karıştırılırlar.

- 929-55 Glasurit HS Sertleştirici, hızlı
- 929-56 Glasurit HS Sertleştirici, normal

### Açıklamalar:

- Ürünü kapağını dikkatlice kapayınız!
- Sertleştiriciler neme karşı hassastırlar!
- Temel ürünler için teknik bültenlere bakınız.

### Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

