



A brand of BASF –
We create chemistry

100-MB 50

Yama Suyu

Uygulama:

100-MB 50 Yama suyunun işlevi, özel etkili partiküllerin geçiş alanlarında hizalanmasını optimize etmektir. Bazkat geçiş alanına uygulandığında, oversprayin etki parçacıkları yalnızca sınırlı bir ölçüde hizalanabilir. Geçiş alanına önceden 100-MB 50 yama suyu uygulanırsa, overspray olmuş bazkatı emer ve aşırı boya tozunun içerdiği etki partikülleri, ıslak uygulanan normal bir bazkat gibi hizalanabilir. Bu, zımparalama çizikleri dahil yanlış hizalanmış efekt parçacıklarından kaynaklanan olası gölgeleri önler.

Özellikler:

100-MB 50 Yama Suyu kullanıma hazırdır ve ayrı bir inceltici ile ayarlanmasına gerek yoktur.

Açıklamalar:

100-MB 50 Yama Suyu, 100 Seri ile geçiş alanı tamiri tamamlanmadan önce mat olana kadar asla flash-off verilmez. Yüksek sıcaklık veya düşük nem ile yapılması gereken tamirlerde geçiş alanı için 100-MB 50 yerine 100-MB 50X Yama Suyu kullanılabilir, bunun için X yama suyu ve incelticili bir bazkat kullanılır.



Boya sistemi

Lütfen Glasurit Know How modülü "100 Seri" bölümüne bakınız.

Malzeme kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce çalkalayınız.

Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

Uygulama basıncı

bar

2

Meme çapı

1,3-1,4

Uygulama katları

1 tam kat + 1 son kat yaş üstü yaş uygulama

Flash-off 20°C

dk.

100-MB 50 Yama Verniği, 100 Seri ile geçiş alanı tamiri tamamlanmadan önce mat olana kadar asla flash off uygulanmaz.

Film kalınlığı:

µm

10-15

Boyama talimatları

Sprey basıncı = giriş basıncı
Tabanca kurulumu, tabanca tedarikçisine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Glasurit KnowHow "TEMEL BİLGİ-BOYAHANE EKİPMANI" modülüne bakınız.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)249: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 249 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2020