



100-MPT

Çok amaçlı renklendirilebilen katman iç varyantı

Uygulama:

Motor kaputu veya motor bölmesi boyamasında iç renk sistemi olarak kullanılabilir.

Özellikler:

Glasurit 100 seri ile renklendirilmelidir. Su ile seyreltilebilir. %7'den az organik çözücü.

Açıklamalar:

- 100 seri renk pastalarını, metalik ve düz renkler dahil olmak üzere , 100 seri karışımı yapılmış boyalar ve 100 seri kullanıma hazır boyalar ile karıştırmak mümkündür.
- 100 MPT uygulanmış parçalar, 8 saate kadar ara zımpara olmadadn 100 seri ile boyanabilir.
- Uygulama ve daha fazla bilgi için lütfen Glasurit know how "100-MPT" modülüne bakınız.

Handling

100-IC 550 Sertleştirici ve 100-E 5 İnceltici eklemeyen önce formülü karıştırınız.

Saf renk pastası

Ağırlıkça 60% 100-MPT

Ağırlıkça 20% 100-M 20

Ağırlıkça 20% 100 seri kullanıma hazır boya formülü*

Ağırlıkça 5% 100-IC 550 Sertleştirici*

Ağırlıkça 50% 100-E 5 İnceltici*

Renk karışımı

Ağırlıkça 60% 100-MPT

Ağırlıkça 50% 100 seri kullanıma hazır boya formülü*

Ağırlıkça 5% 100-IC 550 Sertleştirici*

Ağırlıkça 50% 100-E 5 İnceltici*

Kullanıma hazır karışım

Ağırlıkça 60% 100-MPT

Ağırlıkça 60% 100 seri kullanıma hazır boya formülü*

Ağırlıkça 5% 100-IC 550 Sertleştirici*

Ağırlıkça 30% 100-E 5 İnceltici*

* Ekledikten sonra HEMEN karıştırın!



uygulamaya hazır karışım
viskozitesi, 20°C

DIN 4:

Potlife 20°C

1 saat

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)249: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 249 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işçilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2020



100-MPT

Çok amaçlı renklendirilebilen katman iç varyantı

Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

Meme basıncı	bar	2
Meme çapı		1,3-1,4
Uygulama katları		iç yüzeyler için 1 - 2 kat
Flash-off 20°C	dk.	5
Film kalınlığı:	µm	15-25

Boyama talimatları

Sprey basıncı = giriş basıncı
Tabanca kurulumu, tabanca tedarikçisine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Glasurit know how "BASIC KNOWLEDGE - BODYSHOP EQUIPMENT" modülüne bakınız.



Kuruma 60 °C

Flash off'tan sonra 20 dakika

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)249: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 249 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.