技术说明

100-M 20

水性漆调和树脂，内饰色用

A brand of BASF – We create chemistry

应用:		用于内饰色修补	
	修补涂装工艺系统	参考鹦鹉“know-how”网站中“100系列-内饰色修补工艺”模块	
		100:10:50	
	混合比例	100 % 重量比	100-M 10, -M 10X, -M 20, -M 20X 金属色/纯色（按配方调配）
	固化剂	10 % 重量比	100-IC 550 加入调整剂后，应立即搅拌均匀
	稀释剂	50 % 重量比	100-IC 660 加入调整剂后，应立即搅拌均匀
	20°C粘度	DIN 4:	**活化时间 20°C** 2 小时

应用:		**兼容喷枪**	**HVLP 喷枪**
喷涂气压	**巴**	2	
喷嘴尺寸		1.3-1.4	
喷涂层数		1 整喷 + 1 “完结层”，湿碰湿	
闪干时间 20°C	**分钟**	喷涂完结层后，闪干5 分钟	
膜厚	**微米**	10-15	
施工提示		喷涂气压 = 入口气压 请根据供应商的要求进行喷枪设置, 更多细节请参照“鹦鹉Know-How”网站中 “基础知识-修理站-设备”模块内容	

安全指引 :

· 产品仅供专业人士使用.

· 产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

100-M 20

水性漆调和树脂，内饰色用

A brand of BASF – We create chemistry

60 °C 干燥 闪干后 20 分钟

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引：

· 产品仅供专业人士使用.

· 产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。