

22-1250M

22 Seri HS 2K Sonkat 22-1250-M



A brand of BASF –
We create chemistry

- Uygulama:** Mat HS opak-sonkat boyama
- Özellikler:** Yüksek katı içerir; verimli; hava şartlarından dolayı sararmaya karşı dirençli ; iyi kürlenir
- Açıklamalar:**
- Uygulama sıcaklığına ve boyanacak yüzeyin büyüklüğüne göre uygun sertleştirici seçiniz.
 - Aynı zamanda Glasurit 522-111 Plastik katkı girmeden plastikler için de kullanılır.
 - **522-M 0 ve 522-MC 35 bağlayıcıları ile karıştırmayınız veya 22 VOC MC600.**

| | | 2:1+10 % | | | |
|--|---|--------------|-------------------|---------------------|--------|
| | Karışım oranı | 100 % hacmen | 22-1250M | | |
| | Sertleştirici | 50 % hacmen | 929-91, -93, -94 | | |
| | Tiner | 10 % hacmen | 352-50, -91, -216 | | |
| | uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C | DIN 4: | 20-24 s | Potlife 20°C | 1 saat |

| Uygulama: | | Konvansiyonel tabanca | HVLP tabanca |
|-------------------------|------------|---|--------------|
| Uygulama basıncı | bar | 2 | 2-3 |
| Meme basıncı | bar | | 0,7 |
| Meme çapı | | 1,3-1,4 | 1,3 |
| Uygulama katları | | 2 | |
| Flash-off 20°C | dk. | Katlar arası ve fırınlamadan önce matlaşana kadar bekleyin. | |
| Film kalınlığı: | µm | 50-70 | |

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIB(e)(840)839: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2017

22-1250M

22 Seri HS 2K Sonkat 22-1250-M



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuruma 20 °C

8 saat

Kuruma 60 °C

30 dk.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIB(e)(840)839: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2017