

# 22-1250M

HS 2K Sonkat Varyant 929-31, -33, -34

A brand of BASF –  
We create chemistry

- Uygulama:** Mat HS opak-sonkat boyama
- Özellikler:** Yüksek katı içerir; verimli; hava şartlarından dolayı sararmaya karşı dirençli ; iyi kürlenir.
- Açıklamalar:**
- Uygulama sıcaklığına ve boyanacak yüzeyin büyüklüğüne göre uygun sertleştirici seçiniz.
  - Aynı zamanda Glasurit 522-111 Plastik katkı girmeden plastikler için de kullanılır.
  - 522-M 0 ve 522-MC 35 bağlayıcıları ile karıştırmayınız veya 22 VOC MC600.

**2:1+10 %****Karışım oranı**

100 % hacmen

22-1250M

**Sertleştirici**

50 % hacmen

929-31, -33, -34

**Tiner**

10 % hacmen

352-91, -50, -216

**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4:

20-24 s

**Potlife 20°C**

1 saat

**Uygulama:****Konvansiyonel tabanca****HVLP tabanca****Uygulama basıncı****bar**

2

2-3

**Meme basıncı****bar**

0,7

**Meme çapı**

1,3-1,4

1,3

**Uygulama katları**

2

**Flash-off 20°C****dk.**

Katlar arası ve fırınlamadan önce matlaşana kadar bekleyin.

**Film kalınlığı:****µm**

50-70

**Güvenlik uyarısı:**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIB(e)(840)839:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022

# 22-1250M

HS 2K Sonkat Varyant 929-31, -33, -34



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuruma 20 °C**

8 saat

**Kuruma 60 °C**

30 dk.

## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022