

22-1250

Gloss black Varyant 929-61, -63, -64

A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:	HS düz renk sonklarda doğrudan parlaklık.
Özellikler:	Yüksek katı madde miktarı, verimlilik, hava şartlarına karşı sıradışı dayanıklılık; sararma direnci, sertlik, iyi kürlenme, mükemmel parlaklık ve yapı.
Açıklamalar:	• Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz.



Yayılma oranı	390 m ² /l 1 µm
----------------------	----------------------------

3:1:1



Karışım oranı	100 % hacmen	22-1250
----------------------	--------------	---------



Sertleştirici	33 % hacmen	929-61, -63, -64
----------------------	-------------	------------------



Tiner	33 % hacmen	352-10, -30, -40
--------------	-------------	------------------



uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C	DIN 4:	20-24 s	Potlife 20°C	1 saat
---	--------	---------	---------------------	--------

Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

Uygulama basıncı	bar	2	2-3
Meme basıncı	bar		0,7
Meme çapı		1,3-1,4	1,3
Uygulama katları		2	
Film kalınlığı:	µm	50-70	

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022

22-1250

Gloss black Varyant 929-61, -63, -64

A brand of BASF –
We create chemistry

	Kuruma	929-61	929-63	929-64
	Kuruma 20 °C	6 saat	8 saat	10 saat
	Kuruma 60 °C	20 dk.	30 dk.	35 dk.
	Infrared (kısa dalga)	8 dk.		
	Infrared (orta dalga)	10-15 dk.		

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022