











## Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, VOC MC600

G / S

- Uygulama:** HS düz renk sonknlarda doğrudan parlaklık.
- Özellikler:** Yüksek katı madde miktarı, verimlilik, hava şartlarına karşı sıradışı dayanıklılık; sararma direnci, sertlik, iyi kurlenme, mükemmel parlaklık ve yapı.
- Açıklamalar:**
- Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz
  - Komponentleri kendi başlarına kullanmayın, daima 522-MC600 (3:1) bağlayıcı ile birlikte kullanın!

	<b>Boya sistemi</b>	<b>S 10</b>	
			<b>Yayılma oranı:</b> 475 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Karışım oranı</b>	<b>Ağırlık miks formüle göre değişir.</b> 3 : 1 : 1 100% hacmen 22 Seri VOC MC600	
	<b>Sertleştirici</b>	33% hacmen 929-61, -63, -64	
	<b>Tiner</b>	33% hacmen 352-30 / -10 / -40	
	<b>Sprey viskozitesi</b> DIN 4, 20°C	yak. 18 - 22 s	<b>Potlife 20°C:</b> 2 saat
	<b>Üstten hazneli</b> <b>Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	2 ½ + 1 Dikey yüzeylere uygulanabilir. (katlar arası flash off gerektirmez)	<b>Film kalınlığı:</b> 50-70 µm <b>Film kalınlığı:</b> yak. 50 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	Her uygulama katından sonra yaklaşık 5 dk.	
	<b>Kuruma 20°C</b> <b>Kuruma 60°C</b>	8 saat 30 dk.	
	<b>Infrared (kısa dalga)</b> <b>Infrared (orta dalga)</b>	8 dk. 10-15 dk.	

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

