

Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, mat, Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat 22-1250-M

G / T

Uygulama:

Mat HS opak-sonkat boyama

Özellikler:

Yüksek katı içerir; verimli; hava şartlarından dolayı sararmaya karşı dirençli ; iyi kürlenir

Açıklamalar:

- Uygulama sıcaklığına ve boyanacak yüzeyin büyüklüğüne göre uygun sertleştirici seçiniz.
- Aynı zamanda Glasurit 522-111 Plastik katkı girmeden plastikler için de kullanılır.
- **522-M 0 ve 522-MC 35 bağlayıcıları ile karıştırmayınız veya 22 VOC MC600.**
- Tamamı kullanılacak kadar boya hazırlayınız , çünkü sonraki güne kalan boyalarda matlaşma derecesi değişebilir
522-322 HS Matlaştırıcıyı kattıktan hemen sonra karıştırınız!

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.










2004/42/IIIB(e)(840)839: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, mat,
Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat
22-1250-M

G / T

| | Uygulama | Glasurit 22 Line HS 2K Sonkat / 22-1250-M ralli mat siyahı | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
|  | 1. adım: Karışım oranı | Örnek: siyah mat 100% ağırlıkça 22-1250-M ipek-mat 100% ağırlıkça 22-M 26 siyah 100% ağırlıkça 522-322 satén-parlak 100% ağırlıkça 22-M 26 siyah 70% ağırlıkça 522-322 yarı-parlak 100% ağırlıkça 22-M 26 siyah 40% ağırlıkça 522-322 | Örnek: beyaz mat 100% ağırlıkça 22-M 60 beyaz 70% ağırlıkça 522-322 ipek-mat 100% ağırlıkça 22-M 60 beyaz 40% ağırlıkça 522-322 satén-parlak 100% ağırlıkça 22-M 60 beyaz 30% ağırlıkça 522-322 yarı-parlak 100% ağırlıkça 22-M 60 beyaz 20% ağırlıkça 522-322 | | |
|  | 2. adım: Karışım oranı | 2 : 1 + 10% 100% hacimce | ölçü çubuğu kullanın 22 Seri + 522-322 veya 22-1250-M (Hazır kutu boya)'ların karşımı | 3 : 1 : 1 100% hacimce | ölçü çubuğu kullanın 22 Seri + 522-322 veya 22-1250-M (Hazır kutu boya)'ların karşımı |
|  | Sertleştirici | 50% hacimce | 929-93 / -91 / -94 Glasurit HS Sonkat sertleştiricileri 929-33 / -31 / -34 Glasurit VOC Sertleştiricileri | 33% hacimce | 929-61, -63, -64 Glasurit VOC Sertleştiricileri |
|  | Tiner | 10% hacimce | 352-91 / -50 / -216 352-30 / -10 / -40 | 33% hacimce | 352-10, -30, -40 |
|  | Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C | ort. 20 – 24 s | | Potlife 20°C | 1 - 2 saat |
|  | Üstten hazneli Uygulama basıncı | HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar meme çıkışı | | Konvansiyonel tabanca: | 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar |
|  | Uygulama katları | 2 | | Film kalınlığı | 50 – 70 µm |
|  | Flash-off 20°C | Katlar arası ve fırınlamadan önce matlaşana kadar bekleyin. | | | |
|  | Kuruma 20°C Kuruma 60°C | 8 saat 30 dk. | | | |

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(e)(840)839: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, mat,
Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat
22-1250-M

G / T

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(e)(840)839: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulanması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

