



90-905

90 Seri Bazkat Alusilber

A brand of BASF –
We create chemistry

- Uygulama:** Metalik ve solid renkli bazkat/vernik uygulaması. Glasurit® 923- verniklerle birlikte yaş üstü yaş uygulaması
- Açıklamalar:**
- Yüksek sıcaklıkta veya geniş yüzeylerle çalışılırken 90-M4 yerine 90-M4 yavaş kullanılabilir, bu değişikliği yaparken aynı zamanda 93-E3 inceltici bazıda 93-E3yavaş ile değiştirmelisiniz.

	2:1	
 Karışım oranı	100 % hacmen	90 Seri Metalik/Solid (karışım formülüne göre ağırlığı değişir)
 Tiner	50 % hacmen	93-E 3, -E 3 slow (inceltici ekledikten sonra hemen karıştırın) 90-M4yavaş kullanılıyorsa mutlaka, 93-E3 yavaş kullanılmalıdır

Uygulama:	 Konvansiyonel tabanca	 HVLP tabanca
Uygulama basıncı	2 bar	2-3 bar
Meme basıncı		0,7 bar
Meme çapı	1,3-1,4	1,3
Uygulama katları	2 -3	
Flash-off 20°C	Katlar arası yaklaşık 5 dk.	
Film kalınlığı:	10-15 µm	

 Kuruma 20 °C	Her katta matlaşana kadar flash off
---	-------------------------------------

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023