



90-M 4 tropical

Varyant 93-IC 330

Uygulama:

- Araç üreticileri tarafından 93-IC 330 , 90 Seri su bazlı boya ile kullanılması önerilen bir üründür.
- 3 katlı su bazlı boyama sistemlerinde ilk katın çabuk kuruması için faydalı bir katkıdır.

Açıklamalar:

- Zeminler: Solvente dayanıklı eski boyalı yüzeyler ve zımparalanmış 285- astarların üzerine kullanılır.

Saklama



Yüzey hazırlama:

Yüzeyi 700-1 ile temizleyin ve P400 - P500 ile zımpara yapın sonra arkasından tekrar 700-1 ile temizleyin.

Alternatif: Glasurit yaş üstü yaş astar uygulayın.



Karışım oranı

100 % hacmen

90 Seri bazkat*

90 Seri bazkat formülünü hazırlayın ve karıştırın.

* Formül içerisinde 11-E20A, 11-E30A veya 11-E30B veya 80-M konsantreler bulunuyor ise 93-IC 330 kullanımı uygun değildir.



Sertleştirici

5 % hacmen

93-IC 330

93-IC 330 ilave edin ve karıştırın.



Tiner

50-70 % hacmen

93-E 3 tropical

İnceltici ekledikten sonra hemen karıştırın.

Potlife 20°C

2 saat

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.



Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işçilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



90-M 4 tropical

Varyant 93-IC 330

| Uygulama: |  Konvansiyonel tabanca |  HVLP tabanca |
|------------------|---|--|
| Uygulama basıncı | 2 bar | 2-3 bar |
| Meme basıncı | | 0,7 bar |
| Meme çapı | 1,3-1,4 | 1,3 |
| Uygulama katları | 2 - 3 Bazı renkler için birkat fazla uygulama gerekebilir. | |
| Flash-off 20°C | Katlar arası Flash off veriniz. | |
| Film kalınlığı: | 10-15 µm | |



Kuruma 20 °C

ort. 15 dk.

Kuruma 60 °C

ort. 10 dk. + soğuması için

Infrared

Ek Notlar

1nci kat: Oda sıcaklığında matlaşana kadar flash off veriniz.

2nci kat: 40 – 50°C (max 70°C) yüzey sıcaklığı, matlaşması için + soğutun.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.