











## Glasurit® 90 Seri Bazkat, Renk pastaları

G / S

## Uygulama:

90-M4 Su bazlı bağlayıcı kullanmadan 90 seri renk pastalarının karışımında ( Örn: TOY 8Y0 Renginde)  
Lütfen etikette bulunan karışım oranlarını dikkate alınız !  
Plastik kaplarda veya özel kaplamalı ambalajlarda saklandığında 6 ay.

	<b>Boya sistemi</b>	<b>RATIO Aqua</b>	
			<b>Yayılma oranı:</b> 130 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Karışım oranı</b>	70% ağırlıkça 90-M4 30% ağırlıkça 90 Seri renk pastası (ürünü ekledikten sonra karıştırın)	
		2 : 1 100% hacmen 90 Seri ( 90-M4 Su bazlı bağlayıcı / 90 seri renk pastaları )	
	<b>Tiner</b>	50% hacmen 93-E3* Su bazlı tiner ( <b>tineri ekledikten sonra hemen karıştırın</b> ) * 90-M4 yavaş su bazlı bağlayıcısı kullanırken, 90-E3 yavaş su bazlı inceltici ürünü kullanınız	
	<b>Sprey viskozitesi</b> DIN 4, 20°C	yaklaşık 18-24 s	<b>Potlife 20°C:</b>
	<b>Üstten hazneli</b> <b>Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	2 (örtücülük için) + ½ efekt katı	<b>Film kalınlığı:</b> yak.10-15 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	Katlar arası yaklaşık 5 dk.	
	<b>Ara kuruma</b> <b>Kuruma 20°C</b> <b>Dry Jet kullanınız</b>	Her katta matlaşana kadar flash off	
	<b>Zımpara</b>	Kuru zımpara ile tozları alabilirsiniz; daha sonra uyumu sağlamak için toz kat uygulayın.	

## Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

