

**Uygulama:**

- Otomobil üreticileri tarafından tavsiye edilen özel uygulamalarda veya P-C-15 Vernik altında, 90 seri bazkat uygulamalarında 93-IC 330 kullanılması gerekli olacaktır.
- Bant direncini ve sertliğini artırmak için 90 Seri 3 aşamalı sistemlerde zemin kat olarak uygulanan solid renkli baz katlarda kullanıma yönelik 90 Seri için katkı maddesi.
- Astar uygulamasından sonra vernik uygulaması yapılacaksa bu işlemin 4 saat içerisinde yapılması gerekmektedir.

Açıklamalar:

Yüzeyler: solvente dayanıklı eski boyalı yüzeyler, astar, Glasurit dolgu astarı

Saklama

Ön işlem:



Yüzeyleri Glasurit su bazlı temizleyici (baz/son kat) ile temizleyiniz / P400 - P500 ile zımparalayınız / Glasurit su bazlı temizleyici (baz/son kat) ile tekrar temizleyiniz.

Alternatif: Glasurit yaş üstü yaş astar uygulayınız.

**Karışım oranı**

100 % hacmen

90 Seri Bazkat*

90 Seri Tropical Bazkat'ı formüle ekleyiniz ve iyice karıştırınız.

* 93-IC 330, 80-M baz konsantrelerinin olduğu karışım formüllerinde kullanıma uygun değildir.

**Sertleştirici**

5 % hacmen

93-IC 330

93-IC 330 ekleyiniz ve tekrardan iyice karıştırınız.

**Tiner**

50-70 % hacmen

93-E 3

İncelticiyi ekledikten sonra HEMEN karıştırınız.

Karışımında 90-M 4 Yavaş kullanımı durumunda 93-E 3 Yavaş da kullanılmalıdır.

Potlife 20°C

30 dk.

Güvenlik uyarısı:



Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Uygulama:	 Konvansiyonel tabanca	 HVLP tabanca
Uygulama basıncı	2 bar	2-3 bar
Meme basıncı		0,7 bar
Meme çapı	1,3-1,4	1,3
Uygulama katları	2 (yüzeyi kaplayacak şekilde 2 kat) + efekt için ½ kat Bazı renkler için bir kat daha gerekli olabilir.	
Flash-off 20°C	Her kat sonrası matlaşana kadar flash off.	
Film kalınlığı:	10-15 µm	

**Kuruma 20 °C**

yaklaşık 15 dakika

Kuruma 60 °C

yaklaşık 10 dakika + soğutma

Infrared (Kızılötesi)

Ek Notlar

1. kat: oda sıcaklığında matlaşana kadar flash off

2.kat : at 40 – 50°C (maksimum 70°C) mat yüzey sıcaklığı + soğutma.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.