

**Uygulama:**

Metalik ve düz renkli baz kat/vernik kaplama. Glasurit vernik ile yaş üstü yaş proses.

**Özellikler:**

Çok iyi gizlenme gücü, yüksek verimlilik.  
Suyla inceltilebilen, %10'dan az organik solventler.

**Açıklamalar:**

- 90-M 4 / 90-M 4 yavaş ve karıştırma bazlarına sahip formüller, otomotiv yenileme boyalarında ihtiyaç duyulan tüm renk yelpazesini kapsayacak şekilde mevcuttur.
- Oldukça yüksek sıcaklıklarda veya geniş yüzeyleri düzeltirken, 90-M 4'ü 90-M 4 yavaşla değiştirmek, aynı zamanda 93-E 3 Ayarlama bazını 93-E 3 yavaşla değiştirmek mümkündür.
- Karışımlar kapalı plastik kaplarda veya içi kaplanmış teneke kutularda saklandığında 6 aya kadar saklanabilir.
- Araba üreticileri tarafından öneriliyorsa 93-IC 330'un kullanılması uygundur. (bkz. Teknik Bilgiler).
- Uygun ekipmanlar kullanılarak, flash-off süreleri önemli ölçüde azaltılabilir.
- Glasurit vernik uygulamasından önce flash off süresi: 2-3 dk. (yüzey matlaşana kadar).
- Sprey viskozitesi yüksek beyaz renkler kullanıldığında karışım oranı 100:80'e kadar değiştirilebilir.

**Yayılma oranı**

130 m<sup>2</sup>/l 1 µm

**Karışım oranı**

2:1

100 % hacmen

90 Seri  
(karışım formülüne göre)

**Tiner**

50 % hacmen

93-E 3, -E 3 slow

**Güvenlik uyarısı:**



Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Uygulama:	 Konvansiyonel tabanca	 HVLP tabanca
Uygulama basıncı	2 bar	2 bar
Meme basıncı		0,7 bar
Meme çapı	1,3-1,4	1,3
Uygulama katları	2 (tüm yüzeyi kaplayacak şekilde) + efekt için ½ kat	
Flash-off 20°C	Her kat sonrası matlaşana kadar flash off (yaklaşık 5 dakika).	
Film kalınlığı:	10-15 µm	

**Zımpara**

Kuru zımparalama ile toz uçlarını giderin; Daha sonra mist katını (astar) uygulayarak yavaşça siliniz.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

**Güvenlik uyarısı:**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.