










## Glasurit® 2K SF Astar

G / A

- Uygulama:** 1006-26 polyester astar altına yapışma astarı olarak uygulanır.
- Özellikler:**
- Çok iyi anti korozyon özelliği
  - İzolasyon astarı
- Açıklamalar:** **Çelik, aliminyum ve galvaniz yüzeyler için.**

	Uygulama	Astar	
	Boya sistemi	S 1	
			<b>Kaplama alanı:</b> 400 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	Karışım oranı	4 : 1 : 1 100% hacmen.	285-26
	Sertleştirici	25% hacmen.	929-26
	Tiner	25% hacmen.	352-50 /-91 /-216 352-10/ -30/ -40
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	18 – 22 s	<b>Kullanım ömrü 20°C:</b> 3,5 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP-üsten hazneli tabanca için: 1.7 – 1.9 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar tabanca çıkışı	Altan hazneli tabanca için: 1.6 – 1.8 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	1	
	Film kalınlığı:	20 – 25 µm	
	Kuruma 60°C	20 dk.	
	Infrared (kısa dalga)	11 dk.	

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/II B(c I)(540)520:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 520 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

