

# Glasurit® 1K Express Dolgu Astarı, açık gri

# G / DA

## Uygulama:

- 1-komponentli dolgu astarı aerosol ambalajlarda sunulmaktadır.
- Zımpara yapılmış çıplak metal yüzeylere doğrudan uygulanabilir.
- Glasurit 285- dolgu astarlarının ve yüzey astarları (zımpara versiyonu) altına uygulanabilen korozyon koruma ürünüdür.
- Spot-Repair için uygun dolgu astarıdır.

## Özellikler:

- Sac galvaniz ve alüminyum yüzeylerde mükemmel korozyon koruması sağlar.
- Hızlı kuruma
- iyi bir sonkat kalitesi

## Açıklamalar:

1. Dolgu Astarı / Glasurit 285- dolgu astarları ve yüzey astarlarının (zımpara versiyonu) altına korozyon koruması ürün olarak kullanılabilir.

	Uygulama	Dolgu Astarı	Glasurit 285- dolgu astarlarının ve yüzey astarlarının (zımpara versiyonu) altına korozyon koruması için uygulama
	Boya sistemi		
	Yayılma oranı:		
	Çalkalama	2 dk.	2 dk.
	Notlar	Hasar görmüş aerosol kutularını kullanmayınız. Çalkalama sırasında karıştırma topları serbest bırakılır. Kutuyu sallarken katı cisimlere çarpmayınız. Çarpma ve sürtünmelerden kaçınınız.	
	Uygulama katları	3 - 4	1 - 2
	Film kalınlığı:	30-40 µm	15-20 µm
	Flash-off 20°C	Katlararası yak. 5 dk.	10 dk.
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	1.5 - 2 saat 30 dk.	
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	5 dk. / 50% 7 dk.	
	Zımpara: el ile	P800 veya "ultrafine" zımpara pedi	

## Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(e)(840)743:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 743 g/litredir.







Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



## Glasurit® 1K Express Dolgu Astarı, açık gri

G / DA

## 2. Spot Repair sisteminde dolgu astarı olarak kullanım

	Uygulama	Spot-Repair sistemde dolgu astarı olarak kullanımı
	Boya sistemi	
		<b>Yayıma oranı:</b>
	Çalkalama	2 dk.
	Uygulama katları	3-4 , yuvarlak püskürten başlığı kullanın
	Film kalınlığı:	30-40 µm
	Flash-off 20°C	Katlararası matlaşana kadar
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	5 dk. / 50% 7 dk.
	Zımpara: el ile	P800 veya "ultrafine" zımpara pedi

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(e)(840)743:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 743 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

