












Glasurit® Etch Dolgu Astarı, Açık bej

G / PF

Uygulama:	Astar/dolgu astarı
Özellikler:	Mükemmel anti korozyon özellikleri, kolay ve hızlı zımparalanabilme
Açıklamalar:	Sac, galvaniz ve alüminyum yüzeyler için. Üzerine polyester dolgu astarı uygulamayın! Altına 176-72 uygulamayın! Üzerine 90 Seri uygulanamaz!

	Uygulama	Dolgu Astarı	Astar
	Karışım oranı	2:1+10% 100% hacmen 283-150	1:1+30% 100% hacmen 283-150
	Sertleştirici	50% hacmen 352-228	100% hacmen 352-228
	Tiner	10% hacmen 352-91/-50/ -30, -10	30% hacmen 352-91/-50/ -30, -10
	Potlife 20 °C	48 saat	48 saat
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	16-17 s	14 s
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP tabanca: 1.3 - 1.8 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	Üstten hazneli tabanca 1.3 -1.8 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	4	1-2
	Film kalınlığı:	30-35 µm	10-15 µm
	Fırça		2 kat tiner ile inceltmeden
	Flash-off 20°C		yak. 10 dk.
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	60 dk. 20 dk.	
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	3 dk. 5–10 dk.	
	Zımpara	P 800	

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c III) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 780 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 760 g/litredir.

Bu sayfanın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

