

## Glasurit® HS Hızlı kuruyan vernik VOC

G / V

- Anwendung:** 90 Seri bazkat sistemi için HS vernik.  
Tek parçadan tüm araç gövdesine kadar hızlı tamir işlerinde kullanılır.
- Eigenschaften:** Hızlı kürlenir, çok amaçlı kullanılır ve mükemmel polişlenebilme özelliği vardır.
- Anmerkungen:**
- Sertleştiricileri, tineri ve tiner miktarını, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz.
  - 352-70 tineri sadece 929-63, -64 ile çok yüksek ortam sıcaklıklarında infrared kurutma sistemleriyle birlikte kullanınız.

	<b>Boya sistemi</b>		
	<b>Karışım oranı</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100 % hacmen	923-610
	<b>Sertleştirici</b>	33 % hacmen	929-61, -62, -63, -64
	<b>Tiner</b>	33 % hacmen	352-10, -30, -40
	<b>Sprey viskozitesi</b> DIN 4, 20°C	18 - 21 s	<b>Potlife 20 °C:</b> 45 dk.
	<b>Üstten hazneli</b> <b>Uygulama basıncı</b>	Konvansiyonel tabanca: 1.3 - 1.4 mm 2.0 bar	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı
	<b>Uygulama katları</b>	Flash off vermeksizin 1 ½ kat 2	<b>Film kalınlığı:</b> 40 - 60 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	katlar arası ort. 3 dk. hızlı flash off verilir	
	<b>Kuruma 60 °C</b> <b>Kuruma 40 °C</b> <b>Kuruma 20 °C</b>	10-15 dk. Panel sıcaklığı * 30 - 45 dk. Panel sıcaklığı * Glasurit 523-65 Hava kuruma katkısı ile 2 - 3 saat * Kuruma süresi seçilen sertleştirici ve tiner seçimine göre değişkenlik gösterir. 523-15 hızlandırıcı kuruma süresini kısaltır.	
	<b>Infrared (kısa dalga)</b>	10 dk.	

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

