

## Glasurit® HS Çok parlak vernik VOC

G / V

## Uygulama:

90 Seri bazkat sistemi için HS vernik.











Tek parçadan tüm araç gövdesine kadar yüksek kaliteli işlerde kullanılır.

## Özellikler:

Yüksek kaliteli işlerde kullanılacak mükemmel parlaklık ve berraklıktadır.

## Açıklamalar:

- Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz.
- 352-70 tineri sadece 929-63, -64 ile çok yüksek ortam sıcaklıklarında infrared kurutma sistemleriyle birlikte kullanınız.

	<b>Boya sistemi</b>			
	<b>Karışım oranı</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100% hacmen 923-630		
	<b>Sertleştirici</b>	33% hacmen 929-61, -62, -63, -64		
	<b>Tiner</b>	33% hacmen 352-10, -30, -40		
	<b>Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C</b>	18 - 21 s	<b>Potlife 20°C</b>	2 h
	<b>Üstten hazneli Uygulama basıncı</b>	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	
	<b>Uygulama katları</b>	2 Flash off vermeksizin 1 ½ kat	<b>Film kalınlığı:</b>	40 - 60 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	katlar arası ort. 3 dk. hızlı flash off verilir		
	<b>Kuruma 20°C Kuruma 60°C</b>	8 saat * 30 dk. Panel sıcaklığı *	* Kuruma süresi seçilen sertleştirici ve tiner seçimine göre değişkenlik gösterir. 523-15 hızlandırıcı kuruma süresini kısaltır.	
	<b>Infrared (kısa dalga)</b>	10 dk.		

## Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

