

923-631

Varyant 523-15

A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:	Glasurit standart vernikleri.
Özellikler:	<ul style="list-style-type: none"> • Kuruma süresini azaltır. • Yüzey kuruması, kürlenmesi ve bantlanabilme süresini kısaltır.

3:1:1

	Karışım oranı	100 % hacmen	923-631
	Sertleştirici	33 % hacmen	929-61, -63
	Tiner	33 % hacmen	523-15
	uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C	DIN 4: 18-21 s	Potlife 20°C 30 dk.

Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

Uygulama basıncı

bar

2

Meme basıncı

bar

0,7

Meme çapı

1,3-1,4

1,3

Uygulama katları

½ + 1

Film kalınlığı:

µm

40-60



Kuruma 20 °C

4 saat

Kuruma 60 °C

20 dk.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2022