











# Glasurit® HS Çizilmeye dayanıklı vernik VOC

# G / V

- Uygulama:** Orijinalinde çizilmeyen vernik kullanılmış parçaların 90 seri ile tamirlerinde kullanılır.
- Özellikler:** Mükemmel kalitede, polişlenebilen ve aşırı çizilmeye dirençli vernik.
- Açıklamalar:**
- Sertleştiricileri ve tineri, sıcaklığa ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre seçiniz

	<b>Boya sistemi</b>			
	<b>Karışım oranı</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100% hacmen	923-645	
	<b>Sertleştirici</b>	33% hacmen	929-61, -63, -64	
	<b>Tiner</b>	33% hacmen	352-10, -30, -40	
	<b>Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C</b>	18 – 21 s	<b>Potlife 20°C</b>	1 saat
	<b>Üstten hazneli Uygulama basıncı</b>	Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı	
	<b>Uygulama katları</b>	2	<b>Film kalınlığı:</b>	40 – 60 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>	katlar arası ort. 3 dk. hızlı flash off verilir		
	<b>Kuruma 20°C Kuruma 60°C</b>	10 saat * 30 dk. Panel sıcaklığı * * Kuruma süresi seçilen sertleştirici ve tiner seçimine göre değişkenlik gösterir.		
	<b>Infrared (kısa dalga)</b>	10 dk.		

### Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

