

Glasurit® UP-Sprey Astar gri










G / DM

Uygulama: Tabanca ile uygulanır**Özellikler:**

Yüksek kalınlık, güvenli uygulama, ince katlar halinde uygulanabilir

Açıklamalar:

- Raf ömrü: 8 ay (20°C)
- 1006-26'yı Yaş zımpara yapmayınız
- Glasurit 2K SF Astar 285-26 ile zımpara yapılmış alanı veya metal yüzeyi astarlayınız.
- Saç astarı üzerine (ör. 283-150) veya asit ile hazırlanmış yüzeye direk uygulamayınız
- Serin yerde muhafaza ediniz

	Boya sistemi	S 1
	Karışım oranı	1.4 kg 1006-26
	Sertleştirici	50 cc 948-22 75 cc 948-22 15°C nin altında
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	Tedarik edildiği gibi Kullanım ömrü 20°C: 25 – 30 dk.
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP-üsten hazneli tabanca için: 2.5 – 3.0 mm 2.5 – 3.0 bar
	Uygulama katları	3 – 5 Film kalınlığı: 150 – 300 µm Eğer 300 µm 'nun üzerinde bir film kalınlığı gerekiyorsa, ikinci bir uygulama; ara zımpara yapmadan ilk uygulama katmanı kurduktan sonra yapılabilir.
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	3 – 4 saat 30 dk.
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	10 dk. 15 – 20 dk.
	Zımpara: dairesel zımpara makinesi	P150 Ön zımparalama 581-90 Guide coat (Rehber kat) P240 İnce zımparalama

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/II(b)(250)249: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.b) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 250 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 249 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

