

Glasurit® Taş Çarpma ve Gövdealtı Koruma,su-bazlı

G / X

Uygulama:








Taş çarpma ve gövdealtı koruması için veya yapışma içindir.

Özellikler:

- uygulanabilir.
- 1109-1240/4 ve 1109-1503/3 pasta birbirlerine benzerler. özel tabanca veya airless tabanca ile uygulanır.
- 1109- yeniden boyanabilir.

Açıklamalar:

- Glasurit® 283- Dolgu astarı ile birlikte macunlanmış bölge kapatılabilir.
- Kullanımdan hemen sonra ekipmanları temizleyin.
- Katlarası bindirmeleri 30 dk. içerisinde yaş sünger veya 352-91 tiner kullanarak temizleyin.
- 1109- eski boyalı yüzeylere, peroksit lekelerine ve TPA yüzeylere kapatma, arakat astarı olarak uygulanabilir.
- Gövdealtı koruma
airless: meme 0.41-0.5 mm, basınç 120-180 bar
basıncılı kap: 2-3 mm meme, atomizasyon basıncı: 3-6 bar
ürün basıncı istenilen tekstüre türüne göre değişir.

	Uygulama	Gövde koruması	Taş çarpması koruması
	Boya sistemi		
	Yayılma oranı:	450 m ² /l 1 µm	466 m ² /l 1 µm
	Tiner	Su, gerekliyse	maks. 5% su, gerekliyse
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	Kullanıma hazır	20 s
	Üstten hazneli Uygulama basıncı		HVLP tabanca:1.9 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı
	Uygulama katları	4 - 6	1 - 2
	Film kalınlığı:	500-1.000 µm	40-50 µm
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	6 saat 45-60 dk.	2 saat 30 dk.
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	8 dk. 10-15 dk.	8 dk. 10-15 dk.

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(e)(840)46: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 46 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

