

## Glasurit® Yama Verniği








G / X

**Uygulama:** Glasurit® 90-M50 Yama Verniği, Glasurit® 90 Seri su bazlı bazkat için metalik ve düz renklerde yanparçalara aktarma işleminde kullanılır.

**Özellikler:** Yan parçada uygulama yapılmayan bölümlere gelen boya tozunu pürüzsüz ve homojen bir şekilde dağıtmanıza yardım eder, tamir edilen bölgenin kenarların oluşabilecek bir gölgelenmeyi ortadan kaldırır.

**Açıklamalar:**

- Tabanca 90-M50 Yama Verniği için ve 90 Seri Bazkat için uygulama arasında temizliğe ihtiyaç duymaksızın kullanılabilir.

	<b>Boya sistemi</b>	<b>S 9, S 9.1, S 9.2</b>
	<b>Karışım oranı</b>	2 : 1, ölçü çetveli ile 100% hacmen. 90-M50
	<b>Tiner</b>	50% hacmen. 93-E3 veya 93-E3 yavaş inceltici ( <b>incelticiyi ekledikten sonra HEMEN karıştırırın</b> )
	<b>Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C</b>	18 – 22 sn
	<b>Üstten hazneli Uygulama basıncı</b>	HVLP tabanca: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar meme çıkışı Konvansiyonel tabanca: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Uygulama katları</b>	Uygulamada katlar arası beklemeden 2 kat uygulayınız. İkinci katı uygularken ilk katı geçecek (kaplayacak) şekilde uygulamanız daha pürüzsüz bir geçiş yapmanızı sağlayacaktır.
	<b>Flash-off 20°C</b>	yok

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

