












Glasurit® plastik katkı

G / Z

- Uygulama:** Otomotiv endüstrisinde Glasurit Wet on Wet astarların içerisine katılarak boyanabilen plastiklerin üzerine doğrudan uygulama imkanı sağlar.
- Özellikler:** Karışabilirliği mükemmel.
- Açıklamalar:**
- GRP 'lerin boyanmasında katkı gerekmez.
 - Bu ürün gerekli hallerde komşu kataforezli parçalara da uygulanabilir.
 - 522-10 katkısı, boyanamayan polypropilen (PP) ve polyetilen (PE) gibi plastiklerde yapışma sağlamaz.

	Boya sistemi	S 3	
	Karışım oranı	3 : 1 : 1 100% hacimca	285-31, -38, -49, -95, -0
	Sertleştirici	33% hacimca	929-56, -55
	Tiner	33% hacimca	522-10
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	14 – 20 s	Karışım ömrü 20°C 1 – 2 saat
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP-tabanca: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar at the nozzle	Konvansiyonel tabanca: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Uygulama katları	½ + 1 (macunlu yüzey / tüm yüzey) Film kalınlığı: 20 – 35 µm	2 Film kalınlığı: 40 – 60 µm
	Flash-off 20°C	15 – 20 dk.	-
	Kuruma 60°C	-	25 dk.
	Zımpara: el ile	-	P500 – P800
	Zımpara: dairesel zımpara makinesi	-	P400 - P500

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

