90-M 4 tropical

90 底色漆热带快干调和树脂

A brand of BASF –
We create chemistry

应用: 金属色和纯色底色漆/清漆修补系统，可湿碰湿喷涂鹦鹉923-系列清漆

特性: 遮盖力非常好，施工高效
可用水稀释，有机溶剂含量少于10%

注意:
- 90-M4 和色母混合可调配出汽车修补所需的所有颜色
- 高温或大面积修补，可用慢干90-M4 替代90-M4，同时用慢干93-E3 替代93-E3
- 配方混合物可在塑料罐内或有内涂层的铁罐内储存6 个月
- 如果汽车生产厂家推荐使用93-IC 330，请参考93-IC 330 的产品技术说明书
- 使用合适的吹风设备可显著缩短闪干时间
- 喷涂923-清漆前应闪干2-3 分钟（底色漆表面闪干至哑光）
- 当时用具有较高喷涂粘度的白色时，混合比可改为100:80

可喷涂面积 130 米^2/升（膜厚 1 微米)

	2:1	
混合比例	100 %体积比	90 系列金属色/纯色（按配方调配）
稀释剂	50 %体积比	93-E 3, -E 3 tropical (加入调整剂后，应立即混合均匀) 如果采用90-M4 热带快干调和树脂，就必须同时采用93-E3 热带快干调整剂

安全指引 :
- 产品仅供专业人士使用
- 产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

90-M 4 tropical

90 底色漆热带快干调和树脂

A brand of BASF –
We create chemistry

应用:	兼容喷枪	HVLP 喷枪
喷涂气压	2 巴	2-3 巴
风帽气压		0.7 巴
喷嘴尺寸	1.3-1.4 毫米	1.3
喷涂层数	2 (遮盖喷涂) + ½ 匹配正确的效果	
闪干时间 20°C	喷涂每个涂层后，闪干大约5 分钟	
膜厚	10-15 微米	

20 °C 干燥 每个涂层应闪干至表面哑光

手工干磨 干磨去除尘点，再用渐淡法雾喷表面

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引 :
· 产品仅供专业人士使用
· 产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。